

















PRODUTO : Shertruckmix Sintético

CÓDIGO: 82.00

USO	# Recomendado para pintura geral, parcial e retoques de veículos automotivos, nacionais e importados, fácil de usar e aplicar. # Possui alto brilho, secagem rápida, alta resistência à intempéries naturais e agentes químicos. # O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.			
COMPOSIÇÃO	# Resinas alquídicas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos, acetatos e aditivos.			
ESPECIFICAÇÕES	Viscosidade Original Peso Específico % Sólidos Rendimento Validade Brilho Aderência	60 a 80 KU 25°C (pode variar conforme a cor) 0,900 - 1,200 g/cm ³ (pode variar conforme a cor) 40 - 55% (pode variar conforme a cor) 30 a 40 m ² por galão 24 meses 95 mínimo 95% mínimo		
APLICAR SOBRE	# Superfície metálica, tratada com Wash Primer 045 e Primer PU SW500			
 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE	# Desengraxar a superfície com solução desengraxante 0400.			
 SEGURANÇA	# Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto. # Utilizar luvas de látex e óculos para manusear o produto. # Utilizar máscara respiradora com filtro de carvão ao manusear e aplicar o produto. # Utilizar e manusear o produto somente em locais arejados e ventilados.			
0 0	10 06 2008	Original	Sergio Ferraz	Andre Cruz
REVISÃO	DATA	HISTÓRICO	ELABORADO	VERIFICADO / APROVADO

DADOS TÉCNICOS

	SISTEMA	SherTruckmix												
	PROPORÇÃO	100 partes em volume de Shertruckmix Sintético												
	CATÁLISE													
	DILUIÇÃO	15 a 25 % em volume de Diluente 410												
	VISCOSIDADE APLICAÇÃO	20 a 25 segundos CF4 25°C												
	POT - LIFE													
	PRESSÃO DE AR	40 a 50 lbs/pol ²												
	Nº DEMÃOS	2 demãos.												
	INTERVALO ENTRE DEMÃOS	5 a 10 minutos.												
	TEMPO DE SECAGEM	<table> <tr> <td>Ao</td> <td>Ar</td> <td>Livre de pó</td> <td>15 a 20 minutos</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Manuseio</td> <td>12 horas</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Final</td> <td>72 horas</td> </tr> </table>	Ao	Ar	Livre de pó	15 a 20 minutos			Manuseio	12 horas			Final	72 horas
Ao	Ar	Livre de pó	15 a 20 minutos											
		Manuseio	12 horas											
		Final	72 horas											
	ESPESSURA DE CAMADA SECA	30 a 40 micra												
	LIXAMENTO													
	RETOQUE	Após 24 a 72 horas secagem ao ar.												
	NOTAS													

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.